


MATERIÁLOVÝ LIST

poř. č.	parametr	zkušební metoda	požadovaná hodnota
1	materiálové složení		65%polyester, 35%bavlna
2	vazba		plátňová
3	barva		Pantone 13-4110 TPX
4	barvení		kusobarevné
5	úprava		Easy Care (méně mäckavé, snadno žehlitelné)
6	šife		150±2 cm
7	délková hmotnost (osnova/útek)		13/13 tex (45/45 NE)
8	dostava (osnova/útek)	ČSN EN 1049-2	112/76 počet nití/cm ± 2 nitě
9	plošná hmotnost	ČSN EN 12127	105 g/m2 ± 5%
10	změna rozměrů po 1x prání při 40°C	ČSN EN ISO 5077 ČSN EN ISO 3759 ČSN EN ISO 6330	max. 2%
11	stálobarevnost v prání	ČSN EN ISO 105-C06	min. stupeň: změna odstínu 4, zapouštění 4
12	stálobarevnost v potu	ČSN EN ISO 105-E04	min. stupeň: změna odstínu 4, zapouštění 4
13	stálobarevnost v otěru	ČSN EN ISO 105-X12	min. stupeň: změna odstínu 4, zapouštění 4
14	mäckavost - úhel zolavení	ČSN EN 22313	min. 130°
15	pevnost v tahu N (osnova/útek)	ČSN EN ISO 13934-1	min. 500/300 N
	<i>Hygienická nezávadnost dle MD SZÚ č. 1/2000 (AHEM)</i>		
16	obsah volného formaldehydu	ČSN EN ISO 14184-1	max. 75 mg/kg
17	pH vodného výluhu	ČSN EN ISO 3071	4,5 - 7,5
18	obsah těžkých kovů	ČSN EN ISO 105-E04 AA, AE spektrometrie	nižší než max. přípustné limity (mg/kg)
	ošetřovací symboly		

Požadované parametry materiálu 1 - 7 je možné doložit materiálovým listem, pokud dané parametry materiálový list neobsahuje, je nutné je doložit akreditovaným protokolem o zkouškách.

Akreditované laboratorní zkoušky parametrů 8-18 budou uvedeny ve zkušebním protokole akreditované zkušební laboratoře.