

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

samolepící transparentní PP fólie **s tiskovým lakem pro potisk ofsetem**

formát archu:

400 x 650 mm (± 1 mm), archy zaúhlovány, úzká dráha

povrchový materiál:

transparentní lesklá PP fólie, povrch fólie opatřen tiskovým lakem pro potisk ofsetem
tloušťka 51 - 61 μm

plošná hmotnost 47 - 56 g/m²

transparentnost 90%

potiskovatelnost: ofset, ražba metalické fólie za tepla (140 °C), sítotisk, číslování
knihtiskem

*Lepivost a potiskovatelnost min. 2 roky při skladování v originálním balení za tmy
při teplotě 23 ± 1 °C a relativní vlhkosti $42\pm 2\%$*

lepidlo:

permanentní akrylátové disperzní (lepení na sklo)
průhledné, UV stabilní, odolné proti vodě a lihu

Vlastnosti lepidla:

lepivost po 24 h (FTM 1)	8 -10 N/25 mm
loop tack (FTM 9 na skle)	8 N/25 mm
teplota lepení	>4°C

Teplotní odolnost:

proti chladu (po 24h)	- 20°C
proti teplu (po 24h)	+ 80°C

podložka:

jednostranně silikonovaný bezdřevý, hlazený papír
barva bílá

bez potisku zadní strany, bez splitu

potiskovatelnost: ofset

plošná hmotnost	135 g/m ²
tloušťka	127 – 142 μm
opacita	90%